

Проволока DT-FD2-0

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

AWS: E 71 TGS

EN 758: T42 Z W N1 H10

Назначение и применение

Порошковая самозащитная проволока для сварки низкоуглеродистых сталей без защитной газовой среды во всех пространственных положениях.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Mn	Si	Al	Fe
0,15	1,0	0,3	0,8	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %
430	520	22

Полярность: =(-)