Проволока DT-308 F

Производитель: Dratec

Классификация

EN ISO 17633: T 19 9 L R C/M 3
Alloy-Nr: 1.4316
AWS-Classification: E 308 L T-1

Назначение и применение

Газозащитная порошковая проволока для сварки коррозионностойких сталей типа 18Cr-8Ni.

Проволока характеризуется стабильным горением дуги и малым разбрызгиванием.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Cr	Ni	Mn	Fe
0,03	0,6	20	10	1,2	основа

Механические свойства

Предел текучести (Re), N/мм²	Предел прочности (Rm), N/мм²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
380	535	35	40

Защитный газ: MSG (ISO 14175) M21
Полярность: =(+)