

Проволока DT-S 2 Мо

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 14171: S2Mo

AWS-Classification: EA 2

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки под флюсом углеродистых сталей, низколегированных с молибденом (Mo), с пределом прочности в диапазоне 550-750 N/мм².

Химический состав наплавленного металла, %

| C | Si | Mn | Mo | Fe |
|------|-----|-----|-----|--------|
| 0,12 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | основа |

Механические свойства

Зависят от комбинации применяемого с проволокой флюса.