

Проволока DT-1.0Ni

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 14341-A: G 46 6 M21 3 Ni1

EN ISO 636-A: W 46 6 W3 Ni1

AWS-A5.28: ER80S-Ni1

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки хладостойких сталей.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Ni	Mo	Fe
0,1	0,6	1,1	1,0	0,1	основа

Механические свойства

Предел текучести Re), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (-60°C)
550	470	>25	40

Защитный газ (ISO 14175): M2

Полярность: =(+)