

Проволока DT-NiMoCr

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 16834-A: G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
AWS-A5.28: ER 100S-G

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки низколегированных сталей с высоким пределом текучести.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Ni	Mo	Cr	V	Fe
0,1	0,6	1,6	1,4	0,3	0,35	0,1	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
670 – 760	730 – 820	20 – 25	100

Защитный газ (ISO 14175): M2

Полярность: =(+)