

Проволока DT-1.4370

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

ISO 14343-A : G/W 18 8 Mn

ISO 14343-B : SS307

ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 307

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения для сварки коррозионностойких аустенитно-марганцовистых сталей, разнородных сталей и высокоуглеродистых сталей, работающих при температурах – 120°C до + 300°C. Предназначена также для наплавки буферных слоев.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
0,1	0,8	7,0	18,5	8,5	основа

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
400	650	35	80

Защитный газ (ISO 14175): M21, M12, M13

Полярность: =(+)