

Проволока DT-NiFeF

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

DIN EN 14700: NiFe-CI

Назначение и применение

Порошковая проволока для сварки серых и ковких чугунов. Наплавленный металл легко подвергается обработке.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Ni	Fe	Cu
max 0.5	<1,0	4,0	основа	40,0	+

Механические свойства

Твердость, HB
200

Сварочные параметры

Диаметр, мм	Напряжение, В	Сварочный ток, А
1,2	20 – 24	150 – 200
1,6	22 – 26	180 – 240
2,0	25 – 27	220 – 260
2,4	25 – 27	260 – 300
2,8	26 – 28	280 – 340

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(+)