

Пруток DT-SG 350

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

DIN 8555: WSG 5-GZ-350

EN 14700: ~S Fe 2

Назначение и применение

Пруток для наплавки слоев с твердостью, примерно равной 370 HB.

Применяется для наплавки зубьев шестерней, железнодорожных рельсов, валов, осей, шпинделей.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe
0,1	0,8	1,0	6,0	1,0	основа

Механические свойства

Твердость
370 HB, 40 HRC

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)