

Пруток DT-SG 500

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

DIN 8555: M/WSG 2-GZ-500

EN 14700: S Fe 2

Назначение и применение

Пруток для наплавки твердых слоев, работающих в условиях сильного абразивного износа.

Применяется для наплавки деталей сельскохозяйственного оборудования, кромок и зубьев ковшей землеройного оборудования.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Mn	Cr	Fe
1,15	1,95	1,9	основа

Механические свойства

Твердость
530 HB, 48 – 50 HRc

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)