

# Пруток DT-SG 2367

Производитель: [Dratec](#)

## Классификация

EN 14700: S Fe 13

DIN 8555: M/WSG 3-40-T

## Назначение и применение

Пруток для наплавки инструмента, применяемого при горячей обработке материалов, а также для восстановления рабочих поверхностей деталей, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей, применяемых при горячей и холодной обработке материалов.

Наплавленный слой может быть подвергнут дальнейшей механической обработке.

## Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Cr	Mo	Fe
0,1	0,3	0,6	6,2	3,2	основа

## Механические свойства

Твердость
400 HB, 37 – 42 HRC

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)