

# Пруток DT-SG 600

Производитель: [Dratec](#)

## Классификация

EN 14700: S Fe 8

DIN 8555: M/WSG 6-GZ-60

## Назначение и применение

Пруток для наплавки твердых слоев, работающих в условиях сильного абразивного износа. Применяется для наплавки деталей сельскохозяйственного оборудования, кромок, зубьев ковшей землеройного оборудования.

Рекомендуется наплавка подслоя DT-1.4370 для материалов, подверженных растрескиванию.

## Химический состав наплавленного металла, %

C	Mn	Cr	Si	Fe
0,45	0,4	9,2	3,0	основа

## Механические свойства

Твердость
53 – 59 HRC

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)