

Пруток DT-CuZn 40

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 24373: ~S Cu 4700 (CuZn40Sn)

AWS-A5.7: ~RB CuZn-A

Назначение и применение

Универсальный припой для пайки сталей, меди и ее сплавов.

Химический состав наплавленного металла, %

Cu	Zn
60,0	основа

Механические свойства

Твердость, HB	Интервал плавления (Т)
110	870°C – 890°C