

Пруток DT-2.5Ni

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 636-A: W3Ni2
AWS-A5.28: ~ER 80 S-Ni2

Назначение и применение

Пруток для сварки сталей, работающих в условия низких климатических температур.

Химический состав наплавленного металла, %

C	Si	Mn	Ni	Fe
0,09	0,5	1,1	2,5	основа

Механические свойства

Предел текучести (Re), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (-60°C)
550 – 640	640 – 740	>20	80

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)