

Пруток DT-Al 99.8

Производитель: [Dratec](#)

Классификация

EN ISO 18273 (2004) : Al1080A - Al99,8(A)
AWS-A5.10: ER 1080

Назначение и применение

Пруток для сварки чистого алюминия.

Химический состав наплавленного металла, %

Al	Примеси
основа	max 0,2

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %
30	80	30

Защитный газ (ISO 14175): I1

Сварочный ток: ~